

KOREBEST SUPER GLOSS

Mô Tả	Là sản phẩm sơn nội thất cao cấp có độ bóng cao, hàm lượng VOC thấp và thân thiện với môi trường. Sản phẩm này rất phù hợp cho bệnh viện, nhà máy sản xuất thực phẩm, dược phẩm và những nơi có yêu cầu cao về sức khỏe và môi trường.
Loại	KOREBEST SUPER GLOSS
Công dụng	Là lớp sơn phủ nội thất cho bề mặt tường bê tông, thạch cao và tường tô vữa.
Hoàn thiện	Bóng, màu trắng hoặc màu như trong bảng màu.
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none">- Độ bao phủ và che phủ cao.- Thân thiện với môi trường, hàm lượng VOC thấp, không chứa APEO Bám dính cao- Gần như không mùi- Độ bóng cao- Chùi rửa tốt- Độ bao phủ và che phủ cao- Chống rêu mốc- Bền màu
Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none">- Nền vữa xi măng mới: Dùng bàn chải hoặc giấy nhám loại bỏ tạp chất và bụi bẩn trên bề mặt cần sơn- Nền sửa chữa, bảo trì: Tẩy sạch lớp sơn cũ và loại bỏ các tạp chất khỏi bề mặt cần sơn, sử dụng bột trét “ dura putty” phủ toàn bộ khu vực bị nứt
Điều kiện thi công	Bề mặt hoàn toàn được làm sạch, khô. Không thi công trong điều kiện độ ẩm trên 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn ít nhất 10 độ so với nhiệt độ điểm đọng sương nhằm tránh hiện tượng ngưng tụ.
Phương pháp thi công	Cọ quét, con lăn hoặc phun

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85

Mức tiêu hao	11-13m ² /L lớp sơn khô 30 microns trên bề mặt bằng phẳng - Tỷ trọng màu trắng: Ước tính. 1.3 ~ 1.4 - Điểm chớp cháy: Không bắt lửa
Pha loãng	Dung môi: Nước sạch. (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 20%).
Hệ thống sơn đề nghị	- Bột trét: 2 lớp Supro Putty - Sơn phủ: 1 lớp KORESEALER - Sơn bề mặt: 2 lớp KOREBEST SUPER GLOSS
Độ dày màu sơn yêu cầu	Độ dày mỗi lớp sơn khô đề nghị 30-40 micron, Sơn 2 lớp với độ dày màng sơn thích hợp
Thời gian khô	Khô bề mặt 10 phút ở 30°C
Thời gian chuyển tiếp	Tối đa 2 giờ ở điều kiện bình thường
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 30°C
Đóng gói	1L, 5L & 18L
Lưu ý	- Nhằm tránh hiện tượng nứt, không sử dụng trong điều kiện nhiệt độ dưới 5°C/41°F. Tránh pha quá loãng dẫn đến khác màu, bề mặt kém thẩm mỹ, tính chất suy giảm. - Tránh bảo quản lạnh trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. - Khi sơn phủ lên bề mặt có lớp sơn cũ hoặc bề mặt đã xử lý bột trét phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công. - Bắt buộc sử dụng chất trám bề mặt như sơn lót để tránh màu sắc không đều theo độ chênh lệch hấp thụ. - Đậy kỹ sau khi sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em. - Tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm và thông tin an toàn, vui lòng truy cập trang chủ hoặc liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85



KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85