

KORECLEAN

Mô Tả	Là là sản phẩm sơn nội thất với ưu điểm gần như không mùi và thân thiện với môi trường. KORECLEAN ít bám bẩn, các vết bẩn có thể được loại bỏ một cách dễ dàng mà vẫn giữ màu sắc đẹp và tường sạch sẽ như lúc ban đầu.
Loại	KORECLEAN
Công dụng	Là lớp sơn phủ nội thất cho bề mặt tường bê tông, thạch cao và tường tô vữa.
Hoàn thiện	Mờ, màu trắng hoặc màu như trong bảng màu.
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none">- Chùi rửa 1 cách dễ dàng- Thân thiện với môi trường, hàm lượng VOC thấp, không chứa APEO- Gần như không mùi- Chống kiềm hóa và nước tốt Bền màu- Chống rêu mốc
Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none">- Bê tông và tường vữa mới: Loại bỏ giấy dán, bụi và các tạp chất khác trên bề mặt cần sơn bằng chổi, cọ hoặc giấy nhám.- Sơn lại tường cũ: Loại bỏ màng sơn cũ và các tạp chất khác khỏi bề mặt cần sơn, tất cả các khu vực bị nứt phải được trét lại bằng bột trét.
Điều kiện thi công	Bề mặt hoàn toàn được làm sạch, khô. Không thi công trong điều kiện độ ẩm trên 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn ít nhất 10 độ so với nhiệt độ điểm đọng sương nhằm tránh hiện tượng ngưng tụ.
Phương pháp thi công	Cọ quét, con lăn hoặc phun
Mức tiêu hao	11-13m ² /L lớp sơn khô 30 microns trên bề mặt bằng phẳng <ul style="list-style-type: none">- Tỷ trọng màu trắng: Ước tính. 1.3 ~ 1.4

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85

	- Điểm chớp cháy: Không bắt lửa
Pha loãng	Dung môi: Nước sạch. (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 20%).
Hệ thống sơn đề nghị	<ul style="list-style-type: none">- Bột trét: 2 lớp Supro Putty- Sơn phủ: 1 lớp KORESEALER PREMIUM- Sơn bềmặt: 2 lớp KORECLEAN
Độ dày màu sơn yêu cầu	Độ dày mỗi lớp sơn khô đề nghị 30-40 micron, Sơn 2 lớp với độ dày màng sơn thích hợp
Thời gian khô	Khô bềmặt 10 phút ở 30°C
Thời gian chuyển tiếp	Tối đa 2 giờ ở điều kiện bình thường
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 30°C
Đóng gói	1L, 5L & 18L
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none">- Bềmặt sơn sẽ bị nứt nếu thi công ở nhiệt độ dưới 5°C. Tránh pha loãng quá nhiều vì có thể làm khác màu, bềmặt bị xấu và tính năng sản phẩm không đảm bảo.- Bảo quản sơn ở điều kiện tốt trong thời gian vận chuyển và lưu trữ.- Khi sơn phủ lên bềmặt có lớp sơn cũ hoặc bềmặt đã xử lý bột trét phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công.- Phải sử dụng sơn lót trên bềmặt không phẳng như một lớp cơ sở để tránh sai lệch màu do bềmặt sơn phủ không đều.- Đậy kín khi không sử dụng. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.- Tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm và thông tin an toàn, vui lòng truy cập trang chủ hoặc liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng.

KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85