

## KORESEALER PRIMIMUM

<b>Mô Tả</b>	Là sơn lót nội ngoại thất cao cấp. Sản phẩm được tạo ra với hàm lượng cao nhựa Acrylic trong công thức giúp ngăn chặn kiềm và muối hóa từ xi măng, gia tăng độ bám dính và chống rêu mốc.
<b>Loại</b>	KORESEALER PRIMIMUM
<b>Công dụng</b>	Là lớp sơn lót ngoại thất cho bề mặt tường bê tông, thạch cao và tường tô vữa.
<b>Hoàn thiện</b>	Màu tối, trắng, màu sắc như thẻ màu
<b>Đặc điểm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chống kiềm hóa và muối hóa tuyệt vời Bám dính rất tốt</li><li>- Chống rêu mốc</li><li>- Chống thấm</li><li>- Dễ thi công</li></ul>
<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nền vữa xi măng mới: Dùng bàn chải hoặc giấy nhám loại bỏ tạp chất và bụi bẩn trên bề mặt cần sơn.</li><li>- Nền sửa chữa, bảo trì: Tẩy sạch lớp sơn cũ và loại bỏ các tạp chất khỏi bề mặt cần sơn, sử dụng bột trét “supro putty” phủ toàn bộ khu vực bị nứt.</li></ul>
<b>Điều kiện thi công</b>	Bề mặt hoàn toàn được làm sạch, khô. Không thi công trong điều kiện độ ẩm trên 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn ít nhất 10 độ so với nhiệt độ điểm đọng sương nhằm tránh hiện tượng ngưng tụ.
<b>Phương pháp thi công</b>	Cọ quét, con lăn hoặc phun
<b>Mức tiêu hao</b>	11-13m <sup>2</sup> /L lớp sơn khô 30 microns trên bề mặt bằng phẳng <ul style="list-style-type: none"><li>- Tỷ trọng màu trắng: Ước tính. 1.3 ~ 1.4</li><li>- Điểm chớp cháy: Không bắt lửa</li></ul>
<b>Pha loãng</b>	Dung môi: Nước sạch. (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 20%).

### KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85

<b>Hệ thống sơn đề nghị</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bột trét: 2 lớp supro putty</li><li>- Bề mặt: 1 lớp KORESEALER PREMIUM</li></ul>
<b>Độ dày màu sơn yêu cầu</b>	Độ dày mỗi lớp sơn khô đều nghị 30-40 micron, Sơn 2 lớp với độ dày màng sơn thích hợp
<b>Thời gian khô</b>	Khô bề mặt 10 phút ở 30°C
<b>Thời gian chuyển tiếp</b>	Tối đa 2 giờ ở 25°C.
<b>Vệ sinh</b>	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
<b>Bảo quản</b>	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 30°C
<b>Đóng gói</b>	5L & 18L
<b>Lưu ý</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bề mặt sơn sẽ bị nứt nếu thi công ở nhiệt độ dưới 5°C. Tránh pha loãng quá nhiều vì có thể làm khác màu, bề mặt bị xấu và tính năng sản phẩm không đảm bảo.</li><li>- Bảo quản sơn ở điều kiện tốt trong thời gian vận chuyển và lưu trữ.</li><li>- Khi sơn phủ lên bề mặt có lớp sơn cũ hoặc bề mặt đã xử lý bột trét phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công.</li><li>- Phải sử dụng sơn lót trên bề mặt không phẳng như một lớp cơ sở để tránh sai lệch màu do bề mặt sơn phủ không đều.</li><li>- Đậy kín khi không sử dụng. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.</li><li>- Tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm và thông tin an toàn, vui lòng truy cập trang chủ hoặc liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng</li></ul>

## **KCC PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Địa chỉ: Số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 351 4678

Fax: (0251) 351 4684-85